

DIAMANT




V I N Y L

Specificatie volgens EN 653 en 685

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 32
Toepassing	Woon en project gebruik		woonomgeving intensief gebruik en project normaal gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		zwenkwielen*, vochtbestendig, vloerverwarming*, antistatisch, geluiddempend, brandvertragend Bfl-s1*
Samenstelling			vol synthetisch met glasvlies tussenlaag
Breedte	EN 426	cm	ca. 400
Totale dikte	EN 428	mm	ca. 2.00
Dikte slijtlaag	EN 429	mm	ca. 0.40
Totaalgewicht	EN 430	g/m ²	ca. 1850
Toplaag	EN 649		Mechanical Embossing + harde pvc chips
Lichtechnheid	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rolstoeltest	EN 425		goed*
Restindruk	EN 433	mm	≤ 0,20
Vloerverwarming	1000h -50° C		geschikt*
Elektrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Elektrische weerstand	DIN 51953	Ohm	≤ 10 ⁹
Contactgeluidsisolatie	DIN 52210	dB	15
Warmtedoorlaatweerstand	DIN 52612	m ² K/W	0,02
Dimensionale stabiliteit	EN 434	%	≤ 0,40
Brandgedrag	Din 4102		Bfl-s1*
Vlekbestendigheid	EN 423		goed tot zeer goed
Slipweerstand	EN 13893/DIN 51130		R9 = DS
Aanbevolen legwijze	banen 400 cm		stoten
Aanbevolen verlijming	volledig vanaf	mtr ²	25
Koudlassen	aanbeveling		Werner Müller
Onderhoud	dagelijks en periodiek		zie separate PDF-file
Garantie	op slijtage	jaar	7

* mits geheel verlijmd



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's geginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl